

Produktinfoblatt:

glimtrex® Nativus-Öl

Einfach natürlich

Produktbeschreibung

glimtrex® Nativus-Öl ist ein Hartwachs-Öl auf Basis von Leinöl, Sonnenblumenöl, Jojobaöl und natürlichem Öl modifizierten Alkydharz mit Bienen-, Carnauba- und Candelillawachs.

Eigenschaften

- erhält die natürliche Optik Ihres Holzes
- verringert die natürliche „Anfeuerung“ eines Öles erheblich
- exzellente Trocknungseigenschaften. Ca. 95% der Endhärte werden nach 24 Std. erreicht
- höchste Beständigkeit: tritt- und abriebfest
- erfüllt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DiBt)
- rutschhemmende Oberfläche: unter Zusatz unseres glimtrex® Härters für öffentliche Gebäude (R10) geeignet
- antibakteriell zertifiziert: sehr gut geeignet für Küchenarbeitsplatten
- offen- bis geschlossenporige Oberfläche je nach Auftragsmenge möglich
- geeignet für Holz-, Kork-, OSB-Fußböden, Leimhölzer, Küchenarbeitsplatten und Treppen
- frei von Holzschutzmitteln
- geruchsmild
- schmutzunempfindlich
- reißt und blättert nicht
- geprüft nach DIN 68861-1B: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug
- einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex® Floor-Care
- empfehlenswert für Hausstauballergiker: behandelte Oberfläche ist leicht von Staub und Schmutz zu reinigen

Achtung!

Bei einem extrem hohen Gerbsäureanteil in der Eiche kann es zu Farbabweichungen kommen. Bitte unbedingt vorher einen Probeanstrich fertigen!

Oberflächenbehandlung

Schleifen Sie die Holzoberfläche mit 80er bis 120er Körnung. Entfernen Sie den Schmutz und Schleifstaub. Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 3 Tage vorher ausgestellt wurde. Das Hartwachs-Öl muss eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 18°C haben und der Gebindeinhalt vor Gebrauch gut umgerührt werden. Bevor Sie glimtrex® Hartwachs-Öl auftragen fertigen Sie bitte ein Muster an.

Die klassische Behandlung:

- 1 Lage: glimtrex® Nativus-Öl

- 2 Lage: glimtrex® Hartwachs-Öl

Tragen Sie ca. 20 bis 60g/m² (abhängig von der Auftragsform und der Holzart) Nativus-Öl gleichmäßig mit einer kurzfloorigen glimtrex® Rolle auf.

Achten Sie darauf, dass Sie ohne Druck rollen. Rollen Sie erst quer und anschließend längs zur Faserrichtung des Holzes.

Rolle, die mit frischem Material getränkt ist, niemals auf frisch behandelten Stellen ansetzen. Profis können auch mit einem Spachtel arbeiten.

Lassen Sie das glimtrex® Nativus-Öl trocknen.

Sorgen Sie für eine ausreichende warme Be- und Entlüftung um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen (Kälte und Luftfeuchtigkeit verzögern diesen).

Für den zweiten Auftrag benutzen Sie bitte eine kurzfloorige glimtrex® Rolle (innerhalb von 24 Stunden kein Zwischenschliff notwendig); falls Sie zwischenschleifen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie nicht das ganze aufgetragene Material abschleifen. Tragen Sie ca. 80g/m² glimtrex® Hartwachsöl auf (abhängig von der Auftragsform und der Holzart).

Nach der Trocknung über Nacht ist die Oberfläche vorsichtig begehbar. Nach 24 Stunden kann der Raum wieder voll genutzt werden (Endhärte nach ca. 7 Tagen).

Alternativ kann für die zweite Lage glimtrex® Hartwachs-Öl auch mit glimtrex® Härter benutzt werden

Durch den Zusatz unseres glimtrex® Härters wird die Oberfläche noch strapazierfähiger und rutschhemmender (R10).

Mischen Sie glimtrex® Hartwachs-Öl mit 5% glimtrex® Härter.

Da die Verarbeitungszeit nur 45 Minuten beträgt, mischen Sie niemals mehr Material an, als Sie in 45 Minuten verarbeiten können.

Tragen Sie bitte 40 bis 80g/m² glimtrex® Hartwachs-Öl mit einer kurzfloorigen Rolle, wie oben beschrieben, auf.

Lassen Sie das glimtrex® Hartwachs-Öl trocknen.

Durch den Zusatz unseres glimtrex® Härters wird die Oberfläche noch strapazierfähiger und rutschhemmender (R10).



Regelmäßige Reinigung

- Losen Staub entfernen Sie mit einem Besen oder Staubsauger.
- Zur regelmäßigen feuchten Reinigung und Pflege empfehlen wir glimtrex® Floor-Care. Für normale Verschmutzungen geben Sie 25-50 ml zu 5 Liter Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen erhöhen Sie die Dosis.

Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 20 m² je nach Holzart, Saugkraft und Oberflächenbehandlung.

Technische Daten

Erhältlich in 2,5 Liter, 200 Liter und 1000 Liter-Gebinden.

Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebilde.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Bedingt durch die hohe Reaktivität achten Sie bitte auf Hautbildung vor der Verarbeitung und nehmen diese ggf. ab.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.